




Nr.	Artbezeichnung		Merkmale				Etikettierung		
			Anmerkungen	Metalloxyde (in Prozenten)	Dichte	Brechungszahl	Oberflächen- härte	Form des Symbols	Bemerkungen
- a -	- b -		- c -	- d -	- e -	- f -	- g -	- h -	- i -
1	CRISTAL SUPERIEUR	30 %	Die Bezeichnungen können unabhängig vom Ursprungs- oder Bestimmungsland frei verwendet werden.	PbO ≥ 30 %	≥ 3,00	(x)			Runde Etiketten Farbe: Gold Ø ≥ 1 cm
	CRISTALLO SUPERIORE	30 %							
	HOCHBLEIKRISTALL	30 %							
	VOLLOODKRISTALL	30 %							
	FULL LEAD CRYSTAL	30 %							
	KRYSTAL	30 %							
	κρύσταλλα υψηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο	30 %							
	CRISTAL SUPERIOR	30 %							
	CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR	30 %							
2	CRISTAL AU PLOMB	24 %	Die Zahl gibt den Bleioxydgehalt in Prozenten an.	PbO ≥ 24 %	≥ 2,90	(x)			
	CRISTALLO AL PIOMBO	24 %							
	BLEIKRISTALL	24 %							
	LOODKRISTAL	24 %							
	LEAD CRYSTAL	24 %							
	KRYSTAL	24 %							
	μολυβδόυχα κρύσταλλα	25 %							
	μολυβδόυχα κρύσταλλα	24 %							
	CRISTAL AL PLOMO	24 %							
	CRISTAL DE CHUMBO	24 %							

Nr.	Artbezeichnung	Merkmale					Etikettierung	
		Anmerkungen	Metalloxyde (in Prozenten)	Dichte	Brechungszahl	Oberflächen- härte	Form des Symbols	Bemerkungen
- a -	- b -	- c -	- d -	- e -	- f -	- g -	- h -	- i -
3	CRISTALLIN VETRO SONORO SUPERIORE KRISTALLGLAS KRISTALLINGLAS ⁽²⁾ SONOORGLAS ⁽³⁾ CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN KRYSTALLIN βαλοκρύσταλλα VIDRIO SONORO SUPERIOR VIDRO SONORO SUPERIOR	Es kann nur die Sprache oder die Sprachen des Landes verwendet werden, in dem die Ware in den Verkehr gebracht wird. Ausnahme: auf dem deutschen Markt kann ein Preßglas mit 18 % PbO und einer Dichte von mindestens 2,70 unter der Bezeichnung „Preßbleikristall“ oder „Bleikristall gepreßt“ (mit gleichen Buchstaben) verkauft werden.	ZnO, BaO, K ₂ O PbO, allein oder zusammen ≥ 10 %	≥ 2,45	nD ≥ 1,520			Etiketten in Form eines Quadrates Farbe: Silber Seitenlänge: ≥ 1 cm
4	VERRE SONORE VETRO SONORO KRISTALLGLAS SONOORGLAS CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN KRYSTALLIN βαλοκρύσταλλα VIDRIO SONORO VIDRO SONORO		BaO, PbO, K ₂ O allein oder zusammen ≥ 10 %.	≥ 2,40		Vickers - 550 ± 20		Etiketten in Form eines gleichseitigen Dreiecks Farbe: Silber Seitenlänge: ≥ 1 cm

(x) nD ≥ 1,545 als Merkmal einer zusätzlichen Bestimmung der Erzeugnisse (bei der Einfuhr).

⁽²⁾ in Belgien.

⁽³⁾ in den Niederlanden.